

技术资料

水基性“倒角”漆

型号 :	129
概述 :	水溶性，属于单组分型涂料，特为边缘(倒角)涂饰而创。特别是为真空涂装的需求研发，适用于地板和强化地板产品。
应用 :	真空涂装，喷涂及“盘轮式”辊式涂装。
特性 :	<p>水基性“倒角”漆属于自然干燥型产品，它能溶于水的单组分油漆。推荐应用红外线干燥方法。备有各种色调。</p> <p>水基性“倒角”漆它能够快速干燥，如果产品表面被加热至少在摄氏 50° 度时更能缩短其干燥时间。</p> <p>涂装所形成的涂膜具备防水和酒精入侵功能。</p>
应用方法 :	真空涂装设备
涂饰量 :	约为 5 - 10 克/米
固化剂 :	无
活化期 :	无
稀释 :	以水调整粘度或稀释
粘度 :	提供粘度：约为 40 – 50 秒 DIN 4 号杯
固化 :	红外线干燥 - 温度至少为摄氏 50 度 传送速以 200 米/分钟(根据实际状况调整)
清洁 :	水，干燥后油漆可采用丙酮。

储存期：原封不开桶盖的仓储状况下达 6 个月

危险品分级：请参阅我们的产品 (MSDS) 安全数据表。

预防措施：请参阅特殊护理指示

特别指示：

- 避免受冻!
- 应用不被腐蚀性工具和设备!
- 要避免成膜，保持水基性油漆封闭状态。 使用过滤网去除颗粒、微粒等!
- 不要将水基性油漆排泄入水沟系统或排水道。
- 所提供干燥时间是根据在室温摄氏度 20 度与相对湿度 60%下制定。 在低温和高湿度环境里其干燥所需时间也随着将延长。

备注： 昆仑涂料所制造的涂料是高质量材料结合相关应用技术。依据我们实际经验提供指导仅作为参考建议，具有免责性，但具体的生产和质量是在有效控制。

我们拥有经验丰富的技术服务人员会提供及时的需要与协助。
(2008 年 9 月)