

技术资料

Miraphen® 紫外光固化油 - 面漆 (简称: UV 油 - 面漆)

型号: 062

概述: 紫外光固化油 – 面漆适用于实木、复合地板、薄片、拼花多层复合地板。

特性: **Miraphen® 紫外光固化油 – 面漆**，此面漆引用高含量自然生长树脂经改塑而成。它不同于一般自然风干的自然油涂料，涂饰后只须通过紫外光固化处理即可固化，此产品具有优秀的黏附能力与透明性能，能有效地提供表面某程度抵坑性保护且保有木材的原有自然色彩。

Miraphen® 紫外光固化油 – 面漆它符合 DIN 68861 1B 规定指标，其阻燃性符合 DIN 4102 B1 标准。

Miraphen® 紫外光固化油 – 面漆它不含溶剂，因此它属于环保型涂料。通过紫外灯固化后，其板面有油质/腊性效果和气味的特殊性。建议避免面对面式的包装，以免造成表面互相粘黏。

应用方法: **Miraphen® 紫外光固化油 – 面漆**应用于光滑的硬胶辊涂机上。涂饰在已预涂 Miraphen® UV- 油底漆(061)并经过砂光处理后的表面。经涂饰后，在传送带传送速为：

15 米/分钟，通过一支水银汞灯 (80 瓦)下过半凝胶固化
或

12 米/分钟，通过三支水银汞灯 (80 瓦)达到全固化

根据预防措施需求，我们建议戴上橡胶手套和防护眼镜。

涂饰量： 1 X 约 10 -15 克/平方米 **U 紫外光固化油 - 底漆(061)**
涂饰后，经毛刷刷均匀
紫外光固化，砂光
1 X 约 4 - 6 克/平方米 **Miraphen® 紫外光固化油 – 面漆(062)**

粘度： 摄氏 20 度： 约 35 - 45 秒 DIN 6 号杯

储存期： 原封不开桶盖的仓储状况下达 1 年

危险品分级： 请参阅我们的产品 (MSDS) 安全数据表。

重涂与维护： 涂饰 **Miraphen® 紫外光固化油** 的地板表面，在日常应用踩踏所造成的磨损，应采用维护产品来延长及维护地板的使用期。

保持地板的自然色彩价值及延长其使用，是有必要进行定期保养与维护，可采用维护产品 **Miraclear** No: 024-000-00753 (请参阅保养指南手册)。

备注： 昆仑涂料所制造的涂料是高质量材料结合相关应用技术。依据我们实际经验提供指导仅作为参考建议，具有免责性，但具体的生产和质量是在有效控制。

我们拥有经验丰富的技术服务人员会提供及时的需要与协助。
(2008 年 9 月)