

## 技术资料

### Miraphen® 紫外光固化 - 底漆

- 型号 : 167
- 概述 : **紫外光固化-底漆**做为辊涂涂饰适合应用在实木、复合地板、薄片复合地板。
- 性能 : **Miraphen® 紫外光固化-底漆**它是专为适应多种用途底漆而研发，具备优良的黏附性能且适合于多种材质树种的应用。它拥有极佳的弹性对涂层结构具有改进硬币测试效果。
- Miraphen® 紫外光固化-底漆**它不含溶剂，属于环保友好型的涂料。
- 应用方法 : **Miraphen® 紫外光固化 -底漆** 应用于光滑的硬胶辊涂机上。经涂饰后，其表面固化经过以下传送速为，
- 12 米/分钟之下一支水银(80W)灯管
- 经固化后不需要进行砂光。过后，以一般操作工序，续辊涂上腻子、耐磨底漆或底漆等。
- 根据安全预防措施，在操作过程中，我们建议戴上橡胶手套和防护眼镜。
- 涂饰量 : 8 - 25 克/平方米
- 粘度 : Brookfield 摄氏 20 度 : 1,80 – 21,0 Pas
- 储存期 : 原封不开桶盖的仓储状况下达 6 个月
- 危险品分级 : 请参阅我们的产品 ( MSDS ) 安全数据表。
- 备注 : 昆仑涂料所制造的涂料是高质量材料结合相关应用技术。依据我们实际经验提供指导仅作参考建议，具有免责性，但具体的生产和质量是在有效控制。我们拥有经验丰富的技术服务人员会提供及时的需要与协助。  
(2008 年 9 月)