

易操作性

- + 可涂装于所有常见的 UV 线
- + 耐磨等级可由涂装量决定

工业性能

- + 物体或重物拖拉后表面不会产生划痕
- + 最大程度减少物体冲击（高跟鞋，坠落物体）
- + 无白色痕迹
- + 表面不会因时间久远产生脆裂或裂痕

增添的价值

- + 极佳的耐磨和防撕裂性能，如需在高人流区域保护地板、延长地板使用寿命，永生涂料是不二选择
- + 满足对公用物品的一切要求
- + 易清洁

永生涂料

表面硬度和耐磨性能极大提升，从而显著延长地板寿命！

测试	标准	涂料标准（昆仑）	永生涂料
覆膜厚度	-	60-70 μm	240 μm
附着力	汉伯格	25 牛顿	>38 牛顿
抗冲击	DIN EN 438 2 -14 部分 (钻石顶针)	1 牛顿	9 牛顿
小钢球测试	DIN ISO 4532:1995	4-12 牛顿	>15 牛顿
大钢球测试	DIN EN 13696:2008	80-140 cm	>150 cm
耐磨 SIS	SIS 92 35 09	工业生产 1.500 转	工业生产 >5.000 转
耐磨 CS 17	ASTM	工业生产 10.000 转	工业生产 >200.000 转
耐磨 S33	DIN EN 438-2	工业生产 100 转	工业生产 >2.500 转